Witcobond® W-244

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Witcobond W-244 عبارة عن تشتت مائي من البولي يوريثين بدون أيزوسيانات حرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أليفاتي	-	-
الأشكال	تشتت	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.5-9.5	-	-
محتوى المواد الصلبة	38-40 %	-	-
الصلابة	83.0	-	-
صلابة القلم الرصاص	2B	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مذيب مساعد	12 %	-	-
صلابة كونيغ	152	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	53.8 MPa	7803.04 psi	-
استطالة الشد	70 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	62.5 C°	144.5 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.