Witcobond® W-296

المصنع	Chemtura	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Witcobond W-296 عبارة عن تشتت مائي من البولي يوريثين بدون أيزوسيانات حرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	أليفاتي	-	-
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	تشتت	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.07 g/cm³	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.0-9.0	-	-
محتوى المواد الصلبة	59-62 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مذيب مساعد	% 0.50	-	-
صلابة كونيغ	20.0	-	-
الحد الأدنى لدرجة حرارة تشكيل الفيلم	C° 0	F° 32.0	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 0.00-700	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 2.00	psi 290.08	-
قوة الشد	MPa 30.0	psi 4351.14	-
استطالة الشد	% 800	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 42.0-	F° 43.6-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.