

Cheng Yu N6G45

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| Nylon 6 | الفئة | Cheng Yu Plastic Company Limited | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 45% ألياف زجاجية | المادة المألثة |

وصف المنتج

Cheng Yu N6G45 هو منتج بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوء بنسبة 45% من الألياف الزجاجية. وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية: مصنع لمقاومة اللهب.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | ألياف زجاجية، 45% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|------------------------|---------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.50 | الوزن النوعي |
| ASTM D955 | - | % 0.30-0.40 | انكماش القالب |
| - | - | % 0.90-1.1 | |
| ASTM D570 | - | % 1.2-2.0 | امتصاص الماء |
| ASTM D785 | - | 95 | صلابة روكويل |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 26541.95 | MPa 183 | قوة الشد |
| ASTM D790 | psi 41335.83 | MPa 285 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 1.87 | J/m 100 | صدمة إيزود غير المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 482.0 | C° 250 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D257 | - | 1.0E+14 ohms | المقاومة السطحية |
| ASTM D150 | - | 3.50 | ثابت العزل الكهربائي |
| UL 94 | - | HB | تصنيف اللهب |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.