

Cheng Yu T889G25

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| PBT | الفئة | Cheng Yu Plastic Company Limited | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 25% ألياف زجاجية | المادة المألثة |

وصف المنتج

Cheng Yu T889G25 هو منتج بولي بيوتين تيريفثاليت (PBT)، والذي يحتوي على مادة مقواة بالألياف الزجاجية بنسبة 25%. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. الخصائص الرئيسية هي: مثبط للهب/مصنف للهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| - | - | مادة مقواة بألياف زجاجية، 25% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|------------------------|---------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.36 | الوزن النوعي |
| ASTM D955 | - | % | انكماش القالب |
| ASTM D955 | - | % | |
| ASTM D955 | - | % | |
| ASTM D785 | - | 94 | صلابة روكويل |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D790 | psi 26832.03 | MPa 185 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 2.06 | J/m 110 | صدمة إيزود غير المحرزة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 440.6 | C° 227 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D257 | - | 1.0E+15 ohms | المقاومة السطحية |
| ASTM D150 | - | 3.60 | ثابت العزل الكهربائي |
| UL 94 | - | HB | تصنيف اللهب |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.