

## Cheng Yu HG325

|                         |        |                                     |                |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|----------------|
| PP<br>Homopolymer       | الفئة  | Cheng Yu Plastic<br>Company Limited | المصنع         |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | 25% معدن                            | المادة المألثة |

## وصف المنتج

Cheng Yu HG325 هو منتج بولي بروبيلين مملوء بنسبة 25% من المعادن. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. الخاصية الأساسية: مصنف للهب.

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                       |                 |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري         | الخاصية         |
| -            | -                  | معدني، 25% حشو بالوزن | الحشو / التعزيز |

| الخواص الفيزيائية |                    |                        |                              |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية                      |
| ASTM D792         | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.12 | الوزن النوعي                 |
| ASTM D1238        | -                  | g/10 min 15-20         | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D955         | -                  | % 1.3-1.6              | انكماش القالب                |
| ASTM D785         | -                  | 100                    | صلابة روكويل                 |

| الخواص الميكانيكية                   |                    |               |                               |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                       |
| ASTM D638                            | psi 4061.06        | MPa 28.0      | قوة الشد                      |
| ASTM D790                            | psi 7251.9         | MPa 50.0      | قوة الانحناء                  |
| ASTM D256                            | ft·lb/in 0.8803    | J/m 47        | صدمة إيزود غير المحززة        |
| الخواص الحرارية                      |                    |               |                               |
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                       |
| ASTM D648                            | F° 248.0           | C° 120        | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |
| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال |                    |               |                               |
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                       |
| ASTM D257                            | -                  | 1.0E+15 ohms  | المقاومة السطحية              |
| UL 94                                | -                  | HB            | تصنيف اللهب                   |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**/ Contact المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobility / الجوال:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.