Boda BDBR-H1701

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: قاعدة لون أسود (مقاومة القلويات) درجة مركب الفلوروإيلاستومر، صلابة Shore A 65~75. يعتمد على الفلوروإيلاستومر القابل للتصلب بواسطة البيروكسيد مع محتوى عالٍ من الفلور. الميزات: وقت معالجة بعد قصير تدفق ممتاز للقالب وإطلاق القالب، مما يؤدي إلى تقليل الفلاش مقاومة كيميائية استثنائية: القلويات، الكحول، الوقود، البخار، الأحماض، المواد الكيميائية المحتوية على الأمينات، العطرية. طرق المعالجة: مناسبة لعمليات التشكيل بالضغط، والنقل، والحقن، والبثق. التطبيقات: حشيات مبادل الحرارة وأجزاء أخرى تتطلب مقاومة كيميائية، بخار، وأحماض. اختبار المعمل شروط المعالجة: معالجة الضغط: 10 دقائق @ 170°C. الفرن: (1+4) ساعات @ 230°C

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للكحول	-	-
	مقاوم للقلويات	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أقل حد من النتوء Steam Resistant	- -	
الاستخدامات	حشيات	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D412
استطالة الشد	230 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	32 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-18 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-9.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
			ASTM D471

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد	-15 %	-	
التغير في الاستطالة القصوى	-11 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-3.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	4.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.