Boda BDF-H2852

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومر أسود اللون، صلابة شور أ 80-90. يعتمد على كوبوليمرات قابلة للمعالجة بالبيسفينول. الميزات: تدفق ممتاز في القالب، تحسين مقاومة التمزق والالتصاق، تحسين مقاومة الاحتكاك. طرق المعالجة: مناسب لعمليات قولبة الضغط. التطبيقات: أختام الزيت التي تتطلب مقاومة للتآكل وأجزاء أخرى متنوعة مقاومة للضغط العالي. حالة معالجة اختبار المعمل: معالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. فرن: (8+16) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.95 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.3 MPa	2219.08 psi	ASTM D412
استطالة الشد	220 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	26 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-2.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-15 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-10 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	4.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.