Boda BDF-KK2701

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومر بني اللون، صلابة شور أ 65-75. يعتمد على كوبوليمرات قابلة للمعالجة بالبيسفينول. الميزات: تدفق ممتاز في القالب، تحسين التحرر من القالب وانضغاط جيد. طرق المعالجة: مناسب لعمليات قولبة الضغط والنقل والحقن والبثق. التطبيقات: حلقات O وحشيات عن طريق قوالب ضغط كبيرة الحجم مع تجاويف متعددة. حالة معالجة اختبار المعمل: معالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. فرن: (8+16) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد تحرر جيد من القالب قابلية تشكيل جيدة تشوه دائم بالضغط منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حشيات	-	-
المظهر	بني	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.95 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	71	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	230 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	16 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-6.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	1.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-9.0 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-12 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-4.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	4.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.