Boda BDF-KK2702

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروبلاستومر بني اللون، صلابة شور 75-65 A. يعتمد على بوليمرات مشتركة قابلة للمعالجة بالبيسفينول. الميزات: تدفق ممتاز في القالب، مقاومة محسنة للتمزق والتصاق. طرق المعالجة: مناسب لعمليات التشكيل بالضغط، والتحويل، والبثق، والحقن. التطبيقات: موانع تسرب الزيت، موانع تسرب الساق، موانع تسرب عمود المرفق والأشكال الهندسية المعقدة. ظروف المعالجة للاختبارات المعملية: المعالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. الفرن: (8+16) ساعة عند 230 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط التصاق جيد تدفق جيد قابلية تشكيل جيدة مقاومة تمزق جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	بني	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.01 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	260 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	17 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-3.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-14 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-14 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	3.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.