Boda BDF-KR2701

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروأيلاستومر باللون الأحمر، صلابة شور 65-75 A. يعتمد على كو بوليمرات قابلة للتصلب بواسطة البيسفينول. الميزات: سيولة ممتازة، إطلاق ممتاز من القالب، ومجموعة ضغط جيدة. طرق المعالجة: مناسبة لعمليات التشكيل بالضغط، النقل، الحقن والبثق. التطبيقات: حلقات O، حشوات وأجزاء مصبوبة أخرى. اختبار المعمل شروط التصلب: معالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. فرن: (8+16) ساعات عند 230 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تحرر جيد من القالب تشوه دائم بالضغط منخفض	- -	- -
الاستخدامات	حشيات	-	-
المظهر	أحمر	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
استطالة الشد	220 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	18 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-3.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-12 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-13 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-3.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	3.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.