Boda BDF-LG2752

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروأيلاستومر باللون الأخضر، صلابة شور 80-70 A. يعتمد على كو بوليمرات قابلة للتصلب بواسطة البيسفينول. الميزات: تدفق ممتاز في القالب، مقاومة محسنة للتمزق، والتصاق جيد. طرق المعالجة: مناسبة لعمليات التشكيل بالضغط، النقل والحقن. التطبيقات: أختام الزيت، أختام البخار، أختام عمود الكرنك وأشكال معقدة. اختبار المعمل شروط التصلب: معالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. فرن: (8+16) ساعات عند 230 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط التصاق جيد تدفق جيد قابلية تشكيل جيدة مقاومة تمزق جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	أخضر	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.05 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	23 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-5.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-15 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-10 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	4.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.