Boda BDF25CP

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDF25CP عبارة عن كوبوليمر فلوروإلاستومير مدمج علاجي منخفض اللزوجة. BDF25CP عبارة عن درجة للأغراض العامة، ومناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب تدفقًا جيدًا وخصائص معالجة. يمكن تركيبه لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروإلاستومير. يمكن استخدام BDF25CP للقولبة بالضغط للأغراض العامة. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروإلاستومير النموذجية. يمكن إجراء الخلط باستخدام مطاحن ذات أسطوانتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع تامة الصنع بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة بوليمر مشترك قابلية تشغيل جيدة سيولة جيدة عام	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مركب عام	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب القولبة بالضغط	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	-
لزوجة موني	25 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	1.80 N·m	-	-
ML	0.250 N·m	-	-
t'90	1.6 min	-	-
ts2	50.0 sec	-	-
قوة الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
استطالة الشد	180 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	18 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.