Boda BDF25EP

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDF25EP هو بوليمر فلورويلاستومر مشترك مدمج بمعالج منخفض اللزوجة. مع سرعة معالجة سريعة، هذه الدرجة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب سيولة جيدة وقابلية للبثق. يمكن تركيب BDF25EP لتلبية المواصفات الرئيسية للفلورويلاستومر. يمكن استخدام BDF25EP للتشكيل بالبثق للمقاطع أو الأنابيب. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلورويلاستومر النموذجية. يمكن إنجاز الخلط باستخدام مطاحن ذات بكرتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة بوليمر مشترك قابلية تشغيل جيدة معالجة سريعة سيولة جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	مركب Pipe fittings مظهر	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	-
لزوجة موني	25 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	1.80 N·m	-	-
ML	0.250 N·m	-	-
t'90	3.2 min	-	-
ts2	3.2 min	-	-
قوة الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
استطالة الشد	220 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	20 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.