Boda BDF275P

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDF275P هو كوبوليمر فلوروإلاستومر معالج مدمج ذو لزوجة منخفضة. هذا النوع مناسب تمامًا للتطبيقات التي تتطلب انسيابية جيدة وخاصية تحرر ممتازة من القالب. يمكن تركيب BDF275P لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروإلاستومر. يمكن استخدام BDF275P في قولبة الحقن لحلقات O والحشيات أو بثق الأشكال الهندسية المعقدة. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروإلاستومر النموذجية. يمكن إجراء الخلط باستخدام مطاحن ذات أسطوانتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع تامة الصنع بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة بوليمر مشترك سيولة جيدة أداء جيد في فك القوالب	- - - -	- - - -
الاستخدامات	وردة مركب	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	-
لزوجة موني	20 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	1.30 N·m	-	-
ML	0.150 N·m	-	-
t'90	2.0 min	-	-
ts2	50.0 sec	-	-
قوة الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D412
استطالة الشد	240 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	22 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.