Boda BDF331P

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDF331P هو كوبوليمر فلوروإلاستومر معالج مدمج ذو لزوجة منخفضة إلى متوسطة. هذا النوع مناسب تمامًا للتطبيقات التي تتطلب مقاومة جيدة للتمزق وخصائص معالجة ممتازة. يمكن تركيب BDF331P لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروإلاستومر. يمكن استخدام BDF331P في قولبة الضغط أو قولبة الحقن للأشكال الهندسية المعقدة. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروإلاستومر النموذجية. يمكن إجراء الخلط باستخدام مطاحن ذات أسطوانتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع تامة الصنع بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابلية تشغيل جيدة مقاومة تمزق جيدة لزوجة متوسطة ومنخفضة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مركب	-	-
المظهر	أبيض	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مركب	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	-
لزوجة موني	30 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	1.92 N·m	-	-
ML	0.160 N·m	-	-
t'90	2.5 min	-	-
ts2	1.1 min	-	-
قوة الشد	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
استطالة الشد	280 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	23 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.