Boda BDF45P

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDF45P هو بوليمر فلورويلاستومر مشترك مدمج بمعالج متوسط اللزوجة. هذه الدرجة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب مقاومة جيدة للتمزق الساخن ومعدل معالجة سريع. يمكن تركيب BDF45P لتلبية المواصفات الرئيسية للفلورويلاستومر. يمكن استخدام BDF45P للتشكيل بالضغط، والبثق، والتشكيل بالتحويل للمنتجات. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلورويلاستومر النموذجية. يمكن إنجاز الخلط باستخدام مطاحن ذات بكرتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك معالجة سريعة مقاومة تمزق جيدة لزوجة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مركب	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	مركب بثق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة نقل الراتنج القولبة بالضغط	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	-
لزوجة موني	45 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	74	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	2.18 N·m	-	-
ML	0.400 N·m	-	-
t'90	1.8 min	-	-
ts2	50.0 sec	-	-
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	20 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.