Boda BDF601P

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDF601P هو بوليمر فلوروبلاستومر مشترك مدمج بمعالج متوسط إلى عالي اللزوجة. هذه الدرجة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب خصائص ميكانيكية جيدة ومقاومة ممتازة للانضغاط الدائم. يمكن تركيب BDF601P لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروبلاستومر. يمكن استخدام BDF601P للتشكيل بالضغط للحلقات الدائرية (O-rings) والحشيات. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروبلاستومر النموذجية. يمكن إنجاز الخلط باستخدام مطاحن ذات بكرتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه انضغاطي منخفض بوليمر مشترك لزوجة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	وردة مركب	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مركب	-	-
	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.82 g/cm³	-	-
لزوجة موني	MU 60	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	2.60 N·m	-	-
ML	0.500 N·m	-	-
t'90	2.3 min	-	-
ts2	1.2 min	-	-
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	180 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	13 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.