Boda BDP-H7902

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروأيلاستومر باللون الأسود، صلابة شور 85~95 A. يعتمد على فلوروأيلاستومر قابل للتصلب بواسطة البيروكسيد مع محتوى عالٍ من الفلور. الميزات: وقت معالجة قصير بعد التصلب، تدفق ممتاز في القالب وإطلاق القالب، مما يؤدي إلى تقليل الفلاش. مقاومة كيميائية استثنائية: الكحول، الوقود، البخار، الأحماض، المواد الكيميائية التي تحتوي على الأمينات. طرق المعالجة: مناسبة لعمليات التشكيل بالضغط والنقل. التطبيقات: حزم حقول النفط، حشوات مبادل الحرارة، حلقات O لأجهزة AED. اختبار المعمل شروط التصلب: معالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. فرن: (1+4) ساعات عند 230 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للكحول	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أقل حد من النتوء Steam Resistant	- -	
الاستخدامات	حشيات	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	93	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D412
استطالة الشد	180 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	33 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-3.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-11 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	1.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-6.0 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-10 %	-	ASTM D471

التقادم			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	% 2.0	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.