Boda BDP-H9701

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومير باللون الأسود، صلابة شور أ 65 ~ 75. يعتمد على فلوروإلاستومير قابل للمعالجة بالبيروكسيد مع محتوى عالي جدًا من الفلور مما يوفر خصائص مقاومة كيميائية فائقة. الميزات: وقت المعالجة اللاحقة القصير تدفق ممتاز للقالب وتحرر من القالب، مما يؤدي إلى تقليل الوميض خاصية ربط محسنة بمطاط السيليكون (VMQ) مقاومة كيميائية غير عادية: كحول وقود بخار أحماض مواد كيميائية تحتوي على أمينات. طرق المعالجة: مناسبة لعمليات الضغط والنقل والحقن والبثق. التطبيقات: الطبقة الداخلية من خراطيم التوربو من النوع FKM-VMQ. اختبار المختبر حالة المعالجة: معالجة الضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. الفرن: (1 + 4) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للكحول	-	-
	قابلية الربط	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أقل حد من النتوء Steam Resistant	- -	- -
الاستخدامات	خرطوم	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	73	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	24.3 MPa	3524.42 psi	ASTM D412
استطالة الشد	220 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	22 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-4.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-9.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
			ASTM D471

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد	-7.0 %	-	
التغير في الاستطالة القصوى	-9.0 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-1.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	1.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.