Boda BDP-H9801

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومير باللون الأسود، صلابة شور أ 75 ~ 85. يعتمد على فلوروإلاستومير قابل للمعالجة بالبيروكسيد مع محتوى عالي من الفلور. الميزات: وقت المعالجة اللاحقة القصير تدفق ممتاز للقالب وتحرر من القالب، مما يؤدي إلى تقليل الوميض مقاومة كيميائية غير عادية: كحول وقود بخار أحماض مواد كيميائية تحتوي على أمينات طرق المعالجة: مناسبة لعمليات الضغط والنقل. التطبيقات: للحلقات الدائرية والحشيات المستخدمة في الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية. اختبار المختبر حالة المعالجة: معالجة الضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. الفرن: (1 + 4) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للكحول	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أقل حد من النتوء Steam Resistant	- -	
الاستخدامات	حشيات	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D412
استطالة الشد	190 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	20 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-9.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-3.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	1.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-10 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-12 %	-	ASTM D471

التقادم			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في صلابة الديورومتر	2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	% 1.0	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.