Boda BDP-K7702

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومير باللون البني، صلابة شور أ 65 ~ 75. يعتمد على فلوروإلاستومير قابل للمعالجة بالبيروكسيد مع محتوى عالي من الفلور. الميزات: وقت المعالجة اللاحقة القصير تدفق ممتاز للقالب وتحرر من القالب التصاق محسّن بالمعدن ومقاومة ممتازة للتآكل. مرونة فائقة في درجة الحرارة المنخفضة وخاصية إحكام الإغلاق مقاومة كيميائية غير عادية: كحول وقود بخار أحماض مواد كيميائية تحتوي على أمينات طرق المعالجة: مناسبة لعمليات الضغط والنقل والحقن والبثق. التطبيقات: مصمم لختم الزيت من الجيل الثالث منخفض الاحتكاك. اختبار المختبر حالة المعالجة: معالجة الضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. الفرن: (1 + 4) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للكحول	-	-
	قابلية الربط	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تدفق جيد	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أقل حد من النتوء Steam Resistant	- -	- -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	بني	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.03 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D412
استطالة الشد	250 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	25 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-5.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-7.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
			ASTM D471

التقادم			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
التغير في قوة الشد	-11 %	-	
التغير في الاستطالة القصوى	-12 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-1.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.