Boda BDT-H3651

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومر أسود اللون، صلابة شور 70-60 A. يعتمد على بوليمر ثلاثي قابل للمعالجة بالبيسفينول بمحتوى فلور أعلى من البوليمر المشترك. الميزات: تدفق ممتاز في القالب، تحرير جيد من القالب، مقاومة جيدة للوقود المحتوي على الكحول. طرق المعالجة: مناسب لعمليات القولبة بالضغط، النقل، البثق، والحقن. التطبيقات: حلقات O، حشيات، وأجزاء أخرى مصبوبة. ظروف اختبار المعالجة في المختبر: المعالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. الفرن: (8+16) ساعة عند 230 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للكحول مقاوم للوقود تدفق جيد تحرر جيد من القالب قابلية تشكيل جيدة	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	حشيات	-	-
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.99 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	67	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.2 MPa	1914.5 psi	ASTM D412
استطالة الشد	240 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	30 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	4.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-13 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-9.0 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-11 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.