Boda BDT-H3802

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومر أسود اللون، صلابة شور أ 75-85. يعتمد على بوليمر ثلاثي قابل للمعالجة بالبيسفينول يحتوي على نسبة فلور أعلى من البوليمر المشترك. الميزات: تدفق ممتاز للقالب، مقاومة للتمزق الساخن، التصاق ممتاز، مقاومة جيدة للوقود الذي يحتوي على الكحول. طرق المعالجة: مناسب لعملية القولبة بالضغط. التطبيقات: موانع تسرب الزيت أو الأجزاء الأخرى التي تتطلب خاصية ربط المعادن، والهندسة المعقدة التي تتطلب مقاومة للتمزق الساخن. حالة معالجة اختبار المختبر: معالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. فرن: (8+16) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للكحول	-	-
	قابلية الربط	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	التصاق جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	
الاستخدامات	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.98 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.8 MPa	2291.6 psi	ASTM D412
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	32 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-6.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-10 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-13 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-11 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-3.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.