Boda BDT-KR3702

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروالاستومر باللون الأحمر، صلابة شوري 75-65 A. يعتمد على تيربوليمر قابل للتصلب بواسطة البيسفينول والذي يحتوي على نسبة فلور أعلى من الكوبوليمر. الميزات: تدفق ممتاز للقالب، مقاومة للتمزق الساخن، التصاق جيد، مقاومة جيدة للوقود المحتوي على الكحول. طرق المعالجة: مناسب لعمليات تشكيل الضغط، النقل والحقن. التطبيقات: أختام الزيت، أختام الساق، أختام عمود الكرنك والهندسات المعقدة. شروط اختبار المختبر: معالجة الضغط: 10 دقائق @ 170 درجة مئوية. الفرن: (8+16) ساعة @ 230 درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للكحول	-	-
	قابلية الربط	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	التصاق جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	أحمر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	73	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
استطالة الشد	280 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	29 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-13 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	1.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-8.0 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-10 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.