Boda BDT-KR3752

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومر باللون الأحمر، صلابة شور أ 70-80. يعتمد على بوليمر ثلاثي قابل للمعالجة بالبيسفينول وهو ذو محتوى فلور أعلى من البوليمر المشترك. الميزات: تدفق قالب ممتاز، ومقاومة للتمزق الساخن، والتصاق جيد، ومقاومة جيدة للوقود الذي يحتوي على الكحول. طرق المعالجة: مناسب لعمليات قولبة الضغط والنقل. التطبيقات: موانع تسرب الزيت، وموانع تسرب الجذع، وموانع تسرب عمود الكرنك وهندسة معقدة. اختبار المختبر حالة المعالجة: معالجة الضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. الفرن: (8+16) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للكحول	-	-
	قابلية الربط	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	التصاق جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أحمر	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.92 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D412
استطالة الشد	260 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	29 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-13 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-11 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-12 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-11 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.