Boda BDT-LB3752

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب فلوروإلاستومر أزرق اللون، صلابة شور 70-80 A. يعتمد على بوليمر ثلاثي قابل للمعالجة بالبيسفينول والذي يحتوي على نسبة فلور أعلى من البوليمر المشترك. الميزات: تدفق ممتاز للقالب، ومقاومة للتمزق الساخن، والتصاق جيد، ومقاومة جيدة للوقود المحتوي على الكحول. طرق المعالجة: مناسب لعمليات القولبة بالضغط والنقل. التطبيقات: موانع تسرب الزيت، وموانع تسرب الجذع، وموانع تسرب عمود الكرنك، والهندسة المعقدة. اختبارات المختبر حالة المعالجة: المعالجة بالضغط: 10 دقائق عند 170 درجة مئوية. الفرن: (8+16) ساعات عند 230 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للكحول	-	-
	قابلية الربط	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	التصاق جيد	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية تشكيل جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
الاستخدامات	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أزرق	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.05 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	230 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	30 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-8.0 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-12 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	2.0	-	ASTM D573
التغير في قوة الشد	-9.0 %	-	ASTM D471
التغير في الاستطالة القصوى	-12 %	-	ASTM D471
التغير في صلابة الديورومتر	-2.0	-	ASTM D471
التغير في الحجم	2.0 %	-	ASTM D471

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.