Boda BDT246-1EP

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDT246-1EP هو بوليمر فلوروبلاستومر ثلاثي مدمج بمعالج منخفض اللزوجة. هذه الدرجة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب سيولة جيدة، وتحريرًا من القالب، ومقاومة محسنة للسوائل مقارنة بالبوليمرات الثلاثية القياسية. يمكن تركيب BDT246-1EP لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروبلاستومر. يمكن استخدام BDT246-1EP للتشكيل بالبثق للمقاطع والخراطيم ذات النفاذية المنخفضة. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروبلاستومر النموذجية. يمكن إنجاز الخلط باستخدام مطاحن ذات بكرتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	بوليمر ثلاثي	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-
الاستخدامات	مركب	-	-
	Pipe	-	-
	مظهر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	مركب بثق قولبة بثق المظهر	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.87 g/cm³	-	-
لزوجة موني	28 MU	-	-
محتوى الفلور	69 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	1.92 N·m	-	-
ML	0.120 N·m	-	-
t'90	2.0 min	-	-
ts2	51.0 sec	-	-
قوة الشد	12.5 MPa	1812.98 psi	ASTM D412
استطالة الشد	290 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	37 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.