Boda BDT2461E

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDT2461E هو بوليمر ثلاثي الفلوروإلاستومر مدمج فيه عامل معالجة ذو لزوجة منخفضة. هذه الدرجة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب قابلية تدفق جيدة، وتحريرًا من القالب، ومقاومة فائقة للسوائل مقارنة بالبوليمرات المشتركة. يمكن تركيب BDT2461E لتلبية مواصفات الفلوروإلاستومر الرئيسية. يمكن استخدام BDT2461E للقولبة بالبثق للمقاطع والأنابيب. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروإلاستومر النموذجية. يمكن إنجاز الخلط باستخدام مطاحن ذات بكرتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة سيولة جيدة بوليمر ثلاثي أداء جيد في فك القوالب	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مركب Pipe fittings مظهر	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب بثق قولبة بثق المظهر	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.86 g/cm³	-	-
لزوجة موني	32 MU	-	-
محتوى الفلور	68 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	2.10 N·m	-	-
ML	0.200 N·m	-	-
t'90	3.2 min	-	-
ts2	1.5 min	-	-
قوة الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	28 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.