Boda BDT2461I

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDT2461I هو بوليمر فلوروبلاستومر ثلاثي مدمج بمعالج منخفض اللزوجة. هذه الدرجة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب سيولة جيدة ومقاومة فائقة للسوائل مقارنة بالبوليمرات المشتركة. يمكن تركيب BDT2461I لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروبلاستومر. يمكن استخدام BDT2461I للتشكيل بالحقن والتحويل، وبثق الحلقات الدائرية (O-rings) والحشيات. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروبلاستومر النموذجية. يمكن إنجاز الخلط باستخدام مطاحن ذات بكرتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة سيولة جيدة بوليمر ثلاثي	- - -	- - -
الاستخدامات	وردة مركب	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	مركب بثق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قولبة نقل الراتنج قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.86 g/cm³	-	-
لزوجة موني	26 MU	-	-
محتوى الفلور	68 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	79	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	2.27 N·m	-	-
ML	0.200 N·m	-	-
t'90	2.6 min	-	-
ts2	55.0 sec	-	-
قوة الشد	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D412
استطالة الشد	230 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	26 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.