Boda BDT40P

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDT40P هو بوليمر فلوروأيلاستومر ثلاثي مدمج ذو لزوجة متوسطة. هذه الدرجة مناسبة للتطبيقات التي تتطلب سيولة جيدة، إطلاق من القالب ومقاومة سوائل أفضل من الكوبوليمرات. يمكن تجميع BDT40P لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروأيلاستومر. يمكن استخدام BDT40P للتشكيل بالحقن لمختلف أجزاء الختم. يمكن خلطه باستخدام مكونات تجميع الفلوروأيلاستومر النموذجية. يمكن أن يتم الخلط باستخدام مطاحن ذات لفتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بطرق معالجة مطاطية متنوعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	سيولة جيدة بوليمر ثلاثي أداء جيد في فك القوالب لزوجة متوسطة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مركب أختام	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.85 g/cm³	-	-
لزوجة موني	40 MU	-	-
محتوى الفلور	68 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	2.68 N·m	-	-
ML	0.190 N·m	-	-
t'90	3.3 min	-	-
ts2	3.3 min	-	-
قوة الشد	13.5 MPa	1958.01 psi	ASTM D412
استطالة الشد	230 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	25 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.