Boda BDT601P

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDT601P هو بوليمر فلوروأيلاستومر ثلاثي مدمج ذو لزوجة عالية. هذه الدرجة مناسبة للتطبيقات التي تتطلب مقاومة جيدة للضغط وسوائل أفضل من الكوبوليمرات. يمكن تجميع BDT601P لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروأيلاستومر. يمكن استخدام BDT601P للتشكيل بالضغط أو التشكيل بالأسطوانة لحلقات O والحشوات، والبثق للمواد. يمكن خلطه باستخدام مكونات تجميع الفلوروأيلاستومر النموذجية. يمكن أن يتم الخلط باستخدام مطاحن ذات لفتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بطرق معالجة مطاطية متنوعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه انضغاطي منخفض بوليمر ثلاثي لزوجة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	وردة مركب	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مركب	-	-
	بثق	-	-
	الدرفلة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.86 g/cm³	-	-
لزوجة موني	60 MU	-	-
محتوى الفلور	68 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	2.85 N·m	-	-
ML	0.520 N·m	-	-
t'90	2.7 min	-	-
ts2	2.7 min	-	-
قوة الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D412
استطالة الشد	220 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	22 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.