Boda BDT651P

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDT651P هو بوليمر ثلاثي الفلوروإلاستومر مدمج فيه عامل معالجة ذو لزوجة عالية. هذه الدرجة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب مقاومة جيدة للتمزق الساخن، وخصائص ربط المعادن، ومقاومة فائقة للسوائل مقارنة بالبوليمرات المشتركة. يمكن تركيب BDT651P لتلبية مواصفات الفلوروإلاستومر الرئيسية. يمكن استخدام BDT651P للقولبة بالضغط للأختام الزيتية والأشكال الهندسية المعقدة. يمكن خلطه باستخدام مكونات تركيب الفلوروإلاستومر النموذجية. يمكن إنجاز الخلط باستخدام مطاحن ذات بكرتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع النهائية بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق مقاومة تمزق جيدة لزوجة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	مركب أختام	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مركب القولبة بالضغط	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.86 g/cm³	-	-
لزوجة موني	60 MU	-	-
محتوى الفلور	68 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	2.45 N·m	-	-
ML	0.500 N·m	-	-
t'90	2.9 min	-	-
ts2	2.9 min	-	-
قوة الشد	13.6 MPa	1972.52 psi	ASTM D412
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	31 %	-	ASTM D395B

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.