Boda BDTL30P

المصنع	& Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

BDTL30P هو بوليمر فلوروإلاستومر ثلاثي عالي اللزوجة. هذا النوع مناسب تمامًا للتطبيقات التي تتطلب انسيابية جيدة ومرونة فائقة في درجات الحرارة المنخفضة مقارنة بالبوليمرات الثلاثية القياسية. يمكن تركيب BDTL30P لتلبية المواصفات الرئيسية للفلوروإلاستومر. يمكن استخدام BDTL30P للحقن، والتقويم، والبثق، والقولبة بالضغط للمواد. يمكن مزجه باستخدام مكونات تركيب الفلوروإلاستومر النموذجية. يمكن إجراء الخلط باستخدام مطاحن ذات أسطوانتين أو خلاطات داخلية. يمكن إنتاج السلع تامة الصنع بمجموعة متنوعة من طرق معالجة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة في درجات الحرارة المنخفضة سيولة جيدة بوليمر ثلاثي لزوجة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مركب	-	-
المظهر	أبيض	-	-
طريقة المعالجة	مركب بثق	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	القولبة بالضغط	-	-
	الدرفلة	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	-
لزوجة موني	30 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
الذوبانية	كيتونات وإسترات ذات وزن جزيئي منخفض	-	-
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
MH	1.85 N·m	-	-
ML	0.200 N·m	-	-
t'90	2.3 min	-	-
ts2	2.3 min	-	-
قوة الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
استطالة الشد	220 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	26 %	-	ASTM D395B

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
Tr10	-18 °C	-0.4 °F	-
غير معروف		-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-40.0 °C	-40.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.