# Boda FF3070

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. | **الفئة** | Fluorelastomer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

نوع المادة: مركب بيرفلوروإلاستومر أسود، صلابة شور أ 69-75. الميزات: يتميز بمقاومة كيميائية ممتازة، وخصائص ميكانيكية جيدة وثبات حراري متميز، وتوفر أجزاء FF3070 خدمة موثوقة وطويلة الأجل مع مجموعة واسعة من المواد الكيميائية الصناعية والإلكترونية العدوانية. لا يوصى باستخدامه في الأمينات. درجة حرارة الخدمة العلوية المستمرة: +300 درجة مئوية التطبيقات: تستخدم FF3070 في المعالجة الكيميائية العدوانية للغاية، ومعالجة رقائق أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، واستعادة النفط والغاز، وتطبيقات الفضاء والبترول.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة كيميائية جيدة<br>ثبات حراري جيد | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الفضاء الجوي<br>تطبيقات صناعية<br>Pharmaceuticals | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | أسود | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 72 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 16.9 MPa | 2451.14 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 170 % | - | ASTM D412 |
| **مجموعة الضغط** | 25 % | - | ASTM D395 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.