# Boda FF4675

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | & Chenguang Fluoro Silicone Elastomers .Co., Ltd | **الفئة** | Fluorelastomer |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

نوع المادة: مركب بيرفلوروإلاستومر أسود، صلابة شور A75-82. الميزات: يتميز بمقاومة كيميائية ممتازة، وخصائص ميكانيكية جيدة، وثبات حراري متميز، وتوفر أجزاء FF4675 خدمة موثوقة وطويلة الأجل مع مجموعة واسعة من المواد الكيميائية الصناعية والإلكترونية العدوانية. يوسع FF4675 من قدرات FF3070 من خلال توفير مجموعة ضغط أقل بكثير، وزيادة الاحتفاظ بقوة الإحكام، ومقاومة كيميائية أوسع، وثبات أعلى في درجة الحرارة. درجة حرارة الخدمة العلوية المستمرة: +315 درجة مئوية التطبيقات: يستخدم FF4675 في المعالجة الكيميائية العدوانية للغاية، ومعالجة رقائق أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، واستعادة النفط والغاز، وتطبيقات الفضاء والبترول.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة كيميائية جيدة<br>ثبات حراري جيد<br>مقاومة عالية للحرارة<br>تشوه دائم بالضغط منخفض | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الفضاء الجوي<br>تطبيقات صناعية<br>Pharmaceuticals | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | أسود | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 78 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 16.7 MPa | 2422.13 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 200 % | - | ASTM D412 |
| **مجموعة الضغط** | 21 % | - | ASTM D395 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.