Boda FF4685

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب بيرفلوروإلاستومر أسود، صلابة شور أ 81-87. الميزات: يتميز بمقاومة كيميائية ممتازة، وخصائص ميكانيكية جيدة وثبات حراري متميز، وتوفر أجزاء FF4685 خدمة موثوقة وطويلة الأجل مع مجموعة واسعة من المواد الكيميائية الصناعية والإلكترونية العدوانية. تتوسع FF4685 في قدرات FF3070 من خلال توفير مجموعة ضغط أقل بكثير، وزيادة الاحتفاظ بقوة الختم، ومقاومة كيميائية أوسع وثبات أعلى في درجة الحرارة. درجة حرارة الخدمة العلوية المستمرة: +305 درجة مئوية التطبيقات: تستخدم FF4685 في المعالجة الكيميائية العدوانية للغاية، ومعالجة رقائق أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، واستعادة النفط والغاز، وتطبيقات الفضاء والبترول.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة ثبات حراري جيد مقاومة عالية للحرارة تشوه دائم بالضغط منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي تطبيقات صناعية Pharmaceuticals	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D412
استطالة الشد	160 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	29 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.