

Clariant Nylon 6 PA-211CF30 TF15

Nylon 6	الفئة	Clariant Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% ألياف كربونية	المادة المألثة

وصف المنتج

Clariant Nylon 6 PA-211CF30 TF15 هي مادة بولي أميد 6 (نايلون 6)، تحتوي على مادة مقواة بألياف الكربون بنسبة 30%. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق القولبة بالحقن. الميزات الرئيسية لـ Clariant Nylon 6 PA-211CF30 TF15 هي: مثبط للهب / تصنيف اللهب، موصلية، قوة عالية، قابلية جيدة للمعالجة. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: الأسلاك والكابلات، التطبيقات العسكرية، لوازم الأعمال / المكتب، السلع الرياضية، الرعاية الطبية / الصحية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة		
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري
-	-	مادة مقواة بألياف الكربون، 30% حشو بالوزن
-	-	مادة تشحيم (15%) PTFE
-	-	ثبات أبعاد جيد
-	-	الموصلية
-	-	معامل احتكاك منخفض
-	-	صلابة، عالية
-	-	صلب، جيد
-	-	قوة عالية
-	-	قابلية تشغيل جيدة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	تلوين جيد	
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	
-	-	متانة جيدة	
-	-	تشحيم	
-	-	مثبطات اللهب	
-	-	استبدال المعادن	الاستخدامات
-	-	تطبيق عسكري	
-	-	معدات الأعمال	
-	-	سلع رياضية	
-	-	لوازم طبية/تمريضية	
-	-	UL 94	
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.37	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.25	انكماش الغالب
ASTM D570	-	% 0.70	امتصاص الماء
ASTM D785	-		صلابة روكويل
ASTM D785	-	88	
ASTM D785	-	123	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 30457.98	MPa 210	قوة الشد
ASTM D638			

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	% 2.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 2103051.0	MPa 14500	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 42061.02	MPa 290	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.9927	J/m 53	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-		درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D648	F° 420.8	C° 216	
ASTM D648	F° 415.4	C° 213	
ASTM D696	-	/1.8E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257	-	1.0E+3 ohms·cm	المقاومة الحجمية
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 174.92	C° 79.4	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr	وقت التجفيف
-	-	% 0.20	الحد الأقصى المقترح للرطوبة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة الحرارة الخلفية
-	-	C°	درجة الحرارة الوسطى
-	-	C°	درجة الحرارة الأمامية
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)
-	F° 510.8	C° 266	درجة حرارة المصهور (المستهدفة)
-	-	C°	درجة حرارة القالب
-	-	سريع	معدل الحقن
-	-	MPa	الضغط الخلفي
-	-	rpm	سرعة اللولب
-	-	mm	الوسادة (Cushion)
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.