CMET HS-696

المصنع	CMET Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CMET HS-696 عبارة عن مادة إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصوير المجسم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أصفر	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	-
اللزوجة	360 mPa·s	360.0 cP	-
صلابة الديورومتر	83-86	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمق الاختراق	µm 180.0	mil 7.09	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2300	psi 333587.4	-
قوة الشد	MPa 64.0	psi 9282.43	-
استطالة الشد	% 6.0-7.0	-	-
معامل الانحناء	MPa 2500	psi 362595.0	-
قوة الانحناء	MPa 84.0	psi 12183.19	-
صدمة إيزود المحززة	J/m 5.1	ft·lb/in 0.09552	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 52.0-57.0	F° 134.6 - 125.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.