CMET TSR-883

المصنع	CMET Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CMET TSR-883 عبارة عن مادة إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصوير المجسم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.12 g/cm³	-	-
اللزوجة	520 mPa·s	520.0 cP	-
صلابة الديورومتر	84	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التعرض الحرج	18.0 mJ/cm²	-	-
عمق الاختراق	180.0 µm	7.09 mil	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2730 MPa	395953.74 psi	-
قوة الشد	60.0 MPa	8702.28 psi	-
استطالة الشد	5.0-8.0 %	-	-
معامل الانحناء	2710 MPa	393052.98 psi	-
قوة الانحناء	98.0 MPa	14213.72 psi	-
صدمة إيزود المحززة	37 J/m	0.693 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	59.0 C°	138.2 F°	-
	54.0 C°	129.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.