CMET TSR-884B

المصنع	CMET Inc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CMET TSR-884B هو مادة إيبوكسي؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أمريكا الشمالية للطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصوير المجسم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف أزرق فاتح	- -	- -
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.10 g/cm³	-	-
اللزوجة	600 mPa·s	600.0 cP	-
صلابة الديورومتر		-	-
	86	-	-
	87	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التعرض الحرج	24.0 mJ/cm²	-	-
عمق الاختراق	210.0 µm	8.27 mil	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	2090 MPa	303129.42 psi	-
	2370 MPa	343740.06 psi	-
قوة الشد		-	-
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	51.0 MPa	7396.94 psi	-
استطالة الشد		-	-
	4.4 %	-	-
	3.0-12 %	-	-
معامل الانحناء		-	-
	2080 MPa	301679.04 psi	-
	2260 MPa	327785.88 psi	-
قوة الانحناء		-	-
	79.0 MPa	11458.0 psi	-
	87.0 MPa	12618.31 psi	-
صدمة إيزود المحززة		-	-
	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	-
	30 J/m	0.5619 ft·lb/in	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	117 C°	242.6 F°	-
	58.0 C°	136.4 F°	-
			-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	C° 100	F° 212.0	
	C° 53.0	F° 127.4	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.