# Colorite 12 Series 5512

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Colorite Polymers | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Colorite 12 Series 5512 هو منتج من مادة البولي فينيل كلوريد. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Colorite 12 Series 5512 التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية والأجزاء الهندسية / الصناعية والطبية / الرعاية الصحية. تشمل الخصائص: تحرر جيد من القالب، مقاوم للحرارة، تدفق عالي، نقاوة عالية، غير سام.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | تحرر جيد من القالب<br>ثبات حراري جيد<br>تدفق عالي<br>نقاء عالي<br>غير سامة | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | موصلات<br>تطبيقات طبية/رعاية صحية<br>صمامات/أجزاء الصمام | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.17 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 55 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 3.45 MPa | 500.38 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 10.3 MPa | 1493.89 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 450 % | - | ASTM D638 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.