Colorite 66 Series 7866

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تعتبر Colorite 66 Series عبارة عن مجموعة من مركبات PVC غير السامة تم تطويرها خصيصًا لتلك الأجهزة الطبية والأغذية وعناصر رعاية الأطفال الرضع حيث يكون استخدام الملدن غير الفثالات القائم على السترات أمرًا مرغوبًا فيه. يتم إنتاج Colorite 66 Series من المواد الخام المعتمدة للاستخدام بموجب البند XXI من قانون اللوائح الفيدرالية. تم تصميم هذه المجموعة من المركبات ليتم قولبتها وبثقها في ظل ظروف معالجة مماثلة للمركبات الملدنة بـ DEHP. تتوفر مركبات Colorite 66 في مجموعة كاملة من الصلابة من ناعمة جدًا إلى شبه صلبة. وهي متوفرة أيضًا في درجات قابلة للتعقيم بأكسيد الإيثيلين والإشعاع. كما هو الحال مع جميع مركبات Colorite غير السامة، يتم الحفاظ على إمكانية التتبع الكامل وتحديد الدُفعة لجميع المواد الخام والمنتجات النهائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مطابقة التعرض للأغذية غير سامة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات غذائية غير محددة لوازم طبية/تمريضية	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.23 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.4 MPa	2523.66 psi	ASTM D638
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-26.0 C°	-14.8 F°	ASTM D746

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.