# Colorite CS Series CS6038SR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Colorite Polymers | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Colorite CS Series CS6038SR هو منتج من كلوريد البولي فينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق بثق الأسلاك والكابلات وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: الأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية، مثبط للهب، مرونة جيدة، صلب، مقاومة للتآكل.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مثبط للهب<br>مقاومة جيدة للتآكل<br>مقاومة كيميائية جيدة<br>انبعاث دخان منخفض<br>مرونة درجة حرارة منخفضة<br>شبه صلب | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الأسلاك والكابلات | - | - |
| **تصنيفات الوكالة** | UL النوع T في الزيت @ 60 درجة مئوية | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق الأسلاك والكابلات | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.38 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 95 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 20.3 MPa | 2944.27 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 310 % | - | ASTM D412 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | -10.0 C° | 14.0 F° | ASTM D746 |
| **الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل** | 60 C° | 140.0 F° | ASTM D2863 |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مؤشر الأكسجين** | 25 % | - | ASTM D2863 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.