Colorite CS Series CS7541GP

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Colorite CS Series CS7541GP هو منتج من كلوريد البولي فينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق بثق الأسلاك والكابلات وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: الأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية، مثبط للهب، مرونة جيدة، مقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب مقاومة جيدة للتآكل مقاومة كيميائية جيدة محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) انبعاث دخان منخفض مرونة درجة حرارة منخفضة	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	تغليف الكابل غرض عام تطبيقات الأسلاك والكابلات	- - -	- - -
أنواع الأسلاك	NMB	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D412
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-15.0 C°	5.0 F°	ASTM D746
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل	80 C°	176.0 F°	ASTM D2863

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	25 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.