Colorite CS Series CS8036CS

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Colorite CS Series CS8036CS هو منتج من كلوريد البوليفينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق بثق الأسلاك والكابلات وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Colorite CS Series CS8036CS الأسلاك والكابلات والسيارات. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية ، مثبطة للهب ، مرونة جيدة ، مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم)	-	-
	انبعاث دخان منخفض	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تغليف الكابل	-	-
	عزل	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
أنواع الأسلاك			-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	GPT	-	
	T	-	
	TW	-	
طريقة المعالجة	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	20.3 MPa	2944.27 psi	ASTM D412
استطالة الشد	350 %	-	ASTM D412

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-26.0 C°	-14.8 F°	ASTM D746
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل	80 C°	176.0 F°	ASTM D2863

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	25 %	-	ASTM D2863

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.