FLEXCHEM™ 3551-02

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

FLEXCHEM™ 3551-02 هو منتج مرن من كلوريد البولي فينيل. يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن وهو متاح في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات FLEXCHEM™ 3551-02 الأجزاء الهندسية/الصناعية، والطبية/الرعاية الصحية، وتطبيقات ملامسة الأغذية، والخراطيم/الأنابيب. تشمل الخصائص: مُلدّن مرونة جيدة تحرر جيد من القالب غير سام مقاوم للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	متين	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	مُرَخِّص بلاستيكي غير فثالات	-	-
	غير سامة	-	-
الاستخدامات	حشيات	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	أجزاء المضخة	-	-
	أنابيب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد USP الفئة VI	- -	- -
المظهر	شفاف	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	35	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1.44 MPa	208.85 psi	ASTM D638
قوة الشد	5.82 MPa	844.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	430 %	-	ASTM D638
مجموعة الضغط	22 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.