# FLEXCHEM™ 7553

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Colorite Polymers | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

FLEXCHEM™ 7553 هو منتج من كلوريد البولي فينيل المرن. يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن وهو متاح في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: طبي / رعاية صحية. تشمل الخصائص: ملدن قابل للتعقيم مرونة جيدة تحرير جيد من القالب مقاومة التآكل

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | Plasticizer | - | - |
| **الميزات** | متين<br>قابل للتعقيم بأكسيد الإيثيلين<br>مرونة جيدة<br>تحرر جيد من القالب<br>مُرَخِّص بلاستيكي غير فثالات<br>قابل للتعقيم بالإشعاع | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | USP الفئة VI | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.26 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 75 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | 10.5 MPa | 1522.9 psi | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | 22.7 MPa | 3292.36 psi | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | 350 % | - | ASTM D638 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.