Unichem 5312

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Unichem 5312 هو منتج من مادة البولي فينيل كلوريد المرنة. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Unichem 5312 تطبيقات التلامس مع الأغذية والرعاية الطبية / الصحية. تشمل الخصائص: مرونة جيدة غير سام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة غير سامة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات خدمة الطعام تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	53	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	8.96 MPa	1299.54 psi	ASTM D638
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D638
إجهاد الشد	3.09 MPa	448.17 psi	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	160-168 C°	320.0 - 334.4 F°	-
درجة حرارة القالب	10.0-37.8 C°	50.0 - 100.04 F°	-
الضغط الخلفي	0.689-2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
سرعة اللولب	40-100 rpm	-	-
نسبة ضغط اللولب	2.0:1.0 إلى 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.