Unichem 6812G-05

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات مثل أقنعة الأكسجين وإطارات النظارات الواقية ذات الجوانب الناعمة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات لون جيد مرونة جيدة قابل للتعقيم بالإشعاع	- - -	- - -
الاستخدامات	حاويات الطعام تطبيقات طبية/رعاية صحية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.4 MPa	1798.47 psi	ASTM D638
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D638
إجهاد الشد	5.52 MPa	800.61 psi	ASTM D412

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	163-168 C°	325.4 - 334.4 F°	-
درجة حرارة القالب	10.0-37.8 C°	50.0 - 100.04 F°	-
الضغط الخلفي	0.689-2.76 MPa	99.93 - 400.3 psi	-
سرعة اللولب	40-100 rpm	-	-
نسبة ضغط اللولب	2.0:1.0 إلى 3.0:1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.