Unichem 93-1074 C-01

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Unichem 93-1074 C-01 عبارة عن مركب فينيل صلب وغير سام تم تطويره خصيصًا للصناعات الطبية والغذائية. يتم الحصول على أداء قولبة متميز من خلال الثبات الحراري الفائق وخصائص التدفق العالية لهذا المنتج. تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجميع المكونات في Unichem 93-1074 C-01 لتطبيقات تعبئة المواد الغذائية بموجب البند 21 من مدونة اللوائح الفيدرالية. للاستخدام الطبي، يتم الحفاظ على إمكانية التتبع الكامل وتحديد الدُفعة لجميع المكونات في Colorite.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	تدفق عالي	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
	غير سامة	-	-
الاستخدامات	تغليف المواد الغذائية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	تطبيقات غذائية غير محددة	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد FDA العنوان 21 CFR	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	35.9 MPa	5206.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	50 %	-	ASTM D638
صدمة إيزود المحززة	120 J/m	2.25 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	59.4 C°	138.92 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.